




# “KOORDINATSION BIRIKMALAR KIMYOSINING HOZIRGI ZAMON MUAMMOLARI”

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA  
MATERIALLARI TO'PLAMI



BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI



Сополимерланиш тезлигининг ҳароратга боғлиқлиги активланиш энергияси ва термик парчаланишнинг кинетикаси билан фарқ қиласидиган қўлланиладиган инициаторлар билан чамбарчас боғлиқ. Бу этиленнинг 25% метилакрилат билан «қўйи ҳароратли» ва «юқори ҳароратли» инициаторлар - дилауроилпероксид ва диучламчи-бутилпероксид иштирокида сополимерланиши келтирилган. Диучламчи-бутилпероксид билан инициирланган жараённинг умумий фаолланиш энергияси 118 кДж/моль, дилауроилпероксид таъсирида эса 93 кДж/мольга тенг. Кўрсатилган инициаторлар иштирокида сополимерланишнинг фаолланиш энергиясидаги бундай фарқ, уларнинг парчаланишдаги фаолланиш энергияси ҳар хиллиги билан белгиланади: бу диучламчи-бутилпероксид учун 143 кДж/моль ва дилауроилпероксид учун 118 кДж/мольга тенг.

Этиленнинг 40 % метакрилат билан 10-25 МПа босим ва 65-85 °C ҳарорат интервалида бензол эритмасида азоизомой кислота динитрили иштирокида сополимерланишнинг фаолланиш энергияси 90 кДж/мольга тенг. Азоизомой кислота динитрили ва диучламчи-бутилпероксид концентрация-сини мономерларнинг массада ва эритувчи бензолда нисбати турлича бўлганда сополимерланиш тезлигига таъсири ўрганилди. Иккала инициаторлар учун инициаторнинг концентрациясига нисбатан реакция тезлиги кўрсатилган инициаторлар концентрациясининг квадрат илдиз остидаги қийматига пропорционал эканлиги назарда тутилса, унда инициатор бўйича бундай тартиб мономерларнинг нисбатининг барча интервалида сақланади.

#### **Фойдаланилган адабиётлар рўйхати**

1. Майо Г. Образования статических сополимеров./ Химия и технология полимеров.-М.: Мир.-1967.-№5.-с.3-25.
2. Глущенко И.Н. Универсальный метод расчета констант сополимеризации/ ЛТИ им Ленсовета.-Л.:1975.-17с.
3. Езриев А.И., Брохина Э.Л., Роскин Е.С. Аналитический метод вычисления констант сополимеризации./ Высокомол.соед.-1969.А.11.-№8. -с.1670-1680.
- 4.Саутин С.Н., Лавров Н.А., Пунин А.Е. Методы расчета относительных активностей мономеров при сополимеризации.-Ленинград.-1986.-70 с.
5. Гиндин А.М., Абкин А.Д., Медведев С.С. Некоторые вопросы бинарной сополимеризации// ДАН СССР. –1947.-т.56.-№2.-С.177-182.
- 6.Faфурова Г.А., Фозилов С.Ф. Маҳаллий иккиламчи хом ашёдан қуйи молекулали полиэтилен асосида дизель ёқилғиси учун турғунлаштирувчи қўндирилмаларни олиш. Ёш олимлар ва талабаларнинг «XXI АСР – ИНТЕЛЛЕКТУАЛ АВЛОД АСРИ» шиори остида худудий илмий-амалий анжумани материаллар тўплами 2016 йил 2-4 июнь. –Бухоро, 2016. -155-158 б.
7. Ёриев О.М., Фозилов С.Ф., Мавланов Б.А., Ахмедова О.Б. Қуйи молекуляр полиэтиленнинг метилакрилат билан чокланган полимерланишини ўрганиш. Kimyo sanoati va taraqqiyotining hozirgi zamон muammolari va yechimlari mavzusidagi ilmiy – amaliy anjuman materiallari. Navoiy, 2016. 64-67 б.

#### **ГЕТЕРОҲАЛҚАЛИ МЕТАКРИЛАТЛАР ВА ЭТИЛЕН СОПОЛИМЕРЛАРИ АСОСИДА ДЕПРЕССОР ҚЎНДИРМАЛАР ОЛИНИШ ТЕХНОЛОГИЯСИННИ ЯРАТИШ**

**<sup>1</sup>Фозилов С.Ф.,<sup>2</sup>Мавланов Б.А.,<sup>3</sup>Мустафоев Х.М.,<sup>4</sup>Каримова Л.Ф.,<sup>5</sup>Бобоев Ж.**

<sup>1,2</sup>Бухоро мухандислик-технология институти

<sup>3,4</sup>Бухоро давлат университети

<sup>5</sup>Бухоро мухандислик-технология институти академик лицейи

**Аннотация:** Этилен ва гетероҳалқали метакрилат сополимерлари синтез қилинган, сополимерланиш жараёнига турли омиллар таъсири ўрганилган. Гетероҳалқали метакрилатлар ва этилен сополимерлари асосида депрессор қўндирилмалар олиниш технологиясини яратилган.

## **“Koordinatsion birikmalar kimyosining hozirgi zamон muammolari”**

**Калит сўзлар:** сополимер, инициатор, реактор, модификатор, резервуар.


Юқори босимида этилен ва гетероҳалқали метакрилат сополимерларини олиш ва улар асосидаги қўндирилмалар олиниш технологиясини яратиш бугунги кундаги долзарб муаммолардан биридир [1-3].

Дастлабки этилен 1-2 МПа босим остида 10-40 °С ҳароратда резервуар 1 га келиб тушади, бу ерда у қайтиб келадиган паст ҳароратли газ ҳамда инициатор сифатида қўлланиладиган кислород билан аралашади. Maxsus қурилма бир меъёрда аралашшини, кислородни этилен билан қатъий улушланган ҳажмда етказилишини таъминлайди. Газли аралашма биринчи босқич компрессори 2 ёрдамида сиқилади, сўнгра идиш 12 дан иккинчи мономер киритилган юқори босимли қайтиб келадиган этилен – гетероҳалқали метакрилат аралашмасининг оқими билан қўшилади.

Ҳосил бўлган ишчи аралашма иккинчи босқич компрессори 3 да 140-150 МПа босимгача сиқилади ва реактор 5 га юборилади. Сополимерланишни пероксидли инициаторлар билан инициирлашда бевосита реактор олдида реакцион аралашмага инжекцион аралаштиргич орқали инициаторнинг нейтрал эритувчидаги эритмаси киритиллади. Кувурли реактор 5 да реакцион аралашма аввал реакциянинг бошланиш ҳароратигача қиздириллади, (одатда 170-190 °С гача), сўнгра сополимерланиш содир бўлади, унинг натижасида ҳарорат 200-250 °С гача кўтарилади. Реактор қобигида керакли ҳароратни сақлаб туриш учун иссиқлиқ ташувчи – қиздирилган сув айланиб туради. Мономерларнинг конверсияси 10-20 % ташкил қиласи.

Ҳосил бўлган сополимер реакцияга киришмаган мономерлар билан реактор охирида ўрнатилган дросселлайдиган вентил орқали оралиқ юқори босимли ажратгич 6 га келиб тушади, у ерда 14-20 МПа босимда ва 180-230 °С ҳароратда мономернинг асосий миқдори сополимер эритмасидан ажратилиб, унинг юқори қисмидан чиқариб олинади. Сополимер эритмаси реакцияга киришмаган мономерлар билан биргаликда ажратгичнинг қуий қисмida йиғилиб, ўрта қисмидан 180-230 °С ҳароратда сополимердан қўшимча равища реакцияга киришмаган мономерлар ажратиб чиқарилади. Кувурли реактор 5 нинг асосий реакция маҳсулоти саналган сополимерлар ажратгичнинг қуий қисмидан чиқарилиб, экструдер 15 га жўнатилади. Оралиқ юқори босимли ажратгичда ажратилилган реакцияга киришмаган мономерларнинг аралашмалари жараёнда қуидаги ҳолда айланади. Этилен - гетероҳалқали метакрилат аралашмаси оралиқ босимли ажратгич 6 нинг юқорисидан совутгич ва сепараторлар тизимидан ўтиб аралашмадаги эриган паст молекулали сополимердан ажратилиб иккинчи босқич компрессори 3 нинг сўриш кувурига келиб тушади.

Сополимерли қўндирилмаларни олишнинг принципиал технологик схемаси 1-расмда келтирилган.



**Расм 1. Юқори босимда этиленнинг гетероҳалқали метакрилат билан сополимерлари ва улар асосидаги қўндирилмалар олиниш технологик схемаси**  
1 – резевуар; 2, 3 – компрессорлар; 4 – инжекцион аралаштиргич; 5 – кувурли реактор; 6, 8, 10, 13 – ажратгичлар; 7, 9, 14 – совутгичлар; 11 – компрессор; 12 – мономер идиши; 15 – экструдер; 16 – аралаштиргич.

I – этилен; II – гетероҳалқали мономер эритмаси; III – қайтиб келадиган гетероҳалқали мономер эритмаси; IV – модификатор; V – инициатор; VI – кислород; VII – паст молекулали сополимер; VIII – сополимер; IX – эритувчи; X – турғуллаштирувчи қўндирма.

Паст босимли ажратгичнинг юқорисидан мономерли аралашма кўп поғонали совутишга юборилади, бунда аввал паст молекулали сополимер сўнгра эса конденсацияланган маҳсулот ажралиб чиқади. Бундай йўл билан тозалangan этилен жуда кам миқдордаги гетероҳалқали метакрилат билан биргалиқда газ холидаги модификатор билан аралаштирилгандан кейин бустерли компрессор 11 билан сиқилади ва биринчи босқич компрессори 2 нинг сўриш кувурига юборилади.

Сополимер суюқламаси оралиқ ажратгич 6 нинг пастки қисмдан экструдер 15 га келгач, ундан аралаштирич 16 га жўнатилиди. Бу ерда ҳарорат 100 °C атрофида бўлганда келиб тушаётган эритувчининг маълум миқдорида сополимернинг эриши содир бўлади, бунинг натижасида эса товар қўринишидаги сополимерли турғунлаштирувчи қўндирма ҳосил бўлади.

Шундай қилиб, турғуллаштиручи қўндирма хусусиятига эга этилен ва гетероҳалқали метакрилат сополимерлари синтез қилинди, сополимерланиш жараёнига турли омиллар таъсири ўрганилди, шунингдек сополимерли қўндирамаларни олишнинг принципиал технологик схемаси яратилди.

#### **Фойдаланилган адабиётлар рўйхати**

1. Мавланов Б.А., Фозилов С.Ф., Садуллаев Ш.А. Гетероҳалқали метакрил мономерлар ва метиметакрилатнинг сополимерланиш кинетикасини ўрганиш// Бухоро давлат университети илмий ахбороти. –Бухоро, 2016. № 1. Б. 40-45.
2. Фозилов С.Ф., Ахмедова О.Б., Мавлонов Ш.Б., Сайдахмедов Ш.М., Хамидов Б.Н. Синтез и исследование свойств депрессорных присадок на основе гетероциклических эфиров полиметакриловых кислот. Ўзбекистон нефт ва газ журнали. 2010.№ 4.41– 42 б.
3. Фозилов С.Ф., Мавлонов Б.А., Атауллаев Ш.Н. Механизм действия гетероциклических диспергирующих присадок в топливной дисперсной системе. Химия и химическая технология научно-технический журнал. 2013.№ 4. С. 62-64.