


ISSN 2091-5527

№ 4/2021

O'zbekiston

# Kompozitsion Materiallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali



Узбекский научно-технический и производственный журнал

Композиционные материалы

---

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»  
при Ташкентском государственном техническом университете  
имени Ислама Каримова

O‘zbekiston

# **KOMPOZITSION MATERIALLAR**

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

**№4/2021**

Узбекский Научно-технический и производственный журнал

**Композиционные материалы**

Ташкент - 2021

**Учредители:**

- Министерство инновационного развития Республики Узбекистан
- Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
- Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»
- Ташкентский государственный технический университет им. И. Каримова
- Научно-технический центр «Kompozit Nanotexnologiyasi»

**Редакционная коллегия:**

Негматов С.С., академик АНРУз (главный редактор)  
Рашидова С.Ш., академик АНРУз (зам.главного редактора)  
Абед Н.С., д.т.н., проф (зам.главного редактора)  
Каршиев М., к.т.н., доцент (заведующий редакцией)

Акбаров Х.И., д.х.н., проф.	Мухамеджанова Ш.А., к.т.н., доцент
Амонов Б.А., д.п.н., проф.	Норхужас Ф.Р., д.т.н., проф.
Атакулов Т.А., д.т.н., проф.	Сафаров Т.Т., д.т.н., проф.
Ашурев Н.Р., д.т.н., проф.	Собиров Б.Б., д.т.н., проф.
Бегжанова Г.Б., д.т.н., с.н.с.	Солисев Р.Х., д.т.н., доцент.
Бабасов Т.М., д.х.н., проф.	Талипов Н.Х., д.т.н.
Бабаханова М.Г., к.х.н., с.н.с.	Туляганова В.С., к.т.н., с.н.с.
Григорьев А.Я., д.т.н., проф.	Тураходжасов Н.Д., д.т.н., проф.
Гуломов Г.Г., к.т.н., доцент	Халимжанов Т.С., к.т.н., с.н.с.
Искандарова М.И., д.т.н., проф.	Шарипов Х.Т., д.х.н., проф.
Ибадуллаев А., д.т.н., проф.	Шообидов Ш.А., д.т.н., проф.
Камолов Т.О., д.т.н., с.н.с.	Эминов А.М., д.т.н., проф.
Мухамедиев М.Г., к.х.н., проф.	Юлчизева С.Б., к.т.н., с.н.с.
	Юсупбеков А.Х., д.х.н., проф.

**Редакционный совет:**

Ахмедов У.К., д.х.н., профессор	Рахманбердиев Г., д.х.н., профессор
Бектуров Е.А., академик АН РК	Рискупов А.А., д.т.н., профессор
Берлин А.А., академик РАН	Сайдахмедов Р.Х., д.т.н., профессор
Коврига В.В., д.т.н., профессор	Струк В.А., д.т.н., профессор
Негматова К.С., д.т.н., профессор	Турабжанов С.М., д.х.н., профессор
Олейник Э.Ф., д.т.н., профессор	Тухтасов С.Т., академик АН РУз
Парпиев Н.А., академик АН РУз	Умаров А.В., д.т.н., профессор
Райимжанов Б.Р., д.т.н., профессор	Халиков Ж.Х., академик АН РТ
	Якубов М.М., д.т.н., профессор

ISSN 2091-5527

Журнал основан в 1999 году  
Выходит раз в три месяца

СИздательство ГУП "Фан ва тараккиёт"  
Ташкент- 2021

средний диаметр напыляемых частиц. Отмечено существенное повышение микротвердости покрытия, которое можно объяснить не только образованием мартенситных структур, но и более качественным легированием в присутствии окислов алюминия.

**Key words:** microhardness, coatings, dispersion, spray particle diameters, metal, porous wire

The use of current core wire with internal protection in the form of fluorite, rutile and alumina not only had a beneficial effect on the stability of the arc, but also reduced the combustion percentage of graphite, and therefore the liquidity of the molten metal increased, the average diameter of the spray particles decreased, a significant increase in the microhardness of the coating was noted, which can be explained not only by the formation of martensite structures, but also by a better alloy in the presence of aluminum oxides.

Мусабеков Закиржан Эргашевич – кандидат технических наук, доцент ТГТУ  
Рахмонов Хожиакбар – магистрант Ташкентского государственного технического университета

УДК 677.023.73.011

### ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СОСТАВА ЗАГУЩАЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ КРАШЕНИЯ ТКАНЕЙ НА ОСНОВЕ СМЕСОВЫХ ВОЛОКОН

У.Н. Шабарова, М.Р. Амонов, Г.С. Муратова, Д.Р. Каринева

В легкой промышленности для крашения шелковых и вискозных смесевых тканей проблема создания эффективного связывающего загустителя является весьма актуальной. Ролью связывающего загустителя является увеличение степени фиксации красителя на волокно и повышение интенсивности окраски. Загуститель должен обладать широким набором свойств. К этим свойствам относятся: хороший загущающий эффект при малых концентрациях полимера, стабильность при хранении, хорошая вымываемость, яркость, укрывистость, водоудерживающая способность, отсутствие пенообразования и т.д. [1-4].

В этом аспекте большое значение имеют особенности реологического поведения растворов разработанных нами полимерных композиционных связывающих загустителей на основе поливинилового ацетата (ПВА), акриловой эмульсии (АЭ) и поверхностно-активного вещества (ПАВ) ОП-10. При этом очень важное значение имеет быстрота восстановления внутренней структуры системы после механического воздействия в процессе крашения, о которой в определенной степени позволяют судить гистерезисные петли на кривых течения (рис.1 и 2).




Рис. 1. Зависимость вязкости композиций от напряжения сдвига. Композиции содержат ПВА, АЭ и ОП-10

1 – свежеприготовленная композиция;  
2 – после 3-дневного хранения состава.




Рис. 2. Зависимость вязкости композиций от напряжения сдвига

1 – ПВА-АЭ; 2 – ПВА-ОП-10; 3 – ПВА-АЭ-ОП-10

Таблица 1

Зависимость вязкости композиций от концентрации компонентов (при 298 К)

Концентрация компонентов в растворе (% мас.)			Вязкость, ц Па·с	Концентрация компонентов в растворе (% мас.)			Вязкость, ц Па·с
ПВА	АЭ	ОП-10		ПВА	АЭ	ОП-10	
1,0	0,5	-	1,36	1,0	-	0,4	1,22
	1,0	-	1,47		-	0,5	1,17
	1,5	-	1,55		-	0,6	1,10
	0,5	-	1,43		1,5	-	0,4
			1,34				

1,5	1,0	-	1,57		-	0,5	1,27
	1,5	-	1,70		-	0,6	1,23
2,0	0,5	-	1,61	2,0	-	0,4	1,48
	1,0	-	1,78		-	0,5	1,40
	1,5	-	1,84		-	0,6	1,34
	0,5	0,4	1,31		0,5	0,4	1,48
1,5	1,0	0,8	1,27	2,0	1,0	0,8	1,63
	1,5	1,2	1,19		1,5	1,2	1,77

Из полученных данных рис.1 и 2 видно, что предлагаемая водорастворимая полимерная композиция устойчива при длительном хранении и не показывает склонности к синерезису. Это явление можно объяснить на основе данных о совместимости смешиваемых ингредиентов входящих в состав загустителей в растворе. Как известно, в случае плохой совместимости макромолекулы за счет отталкивания последних обнаруживают тенденцию к сворачиванию в клубки и уменьшению эффективных размеров, в результате чего число связей между ними уменьшается, и благодаря чему, вязкость смеси повышается. В результате этого система становится неустойчивой, и такие загустители становятся не годными для приготовления смешанных загустителей.

При концентрационном соотношении ПВА: АЭ: ОП-10= 1,5:1,0:0,5 (% масс.) даже некоторое дополнительное разворачивание макромолекул смешиваемых загустителей и усиление взаимодействия между ними, приводят к повышению вязкости смеси и ее устойчивости. Такое явление в растворах разработанных составов также подтверждается результатами эксперимента, которые представлены в табл. 1.

Из полученных данных (табл. 1) видно, что на вязкость раствора полимерной композиции существенное влияние оказывает концентрация компонентов. Так например, вязкость композиции при концентрации ПВА 1,5 %, АЭ - 1,0 %, ОП-10- 0,5 % составила 1,27 Па·с

при Т=298 К, а ПВА при концентрации 2,0 % вязкость повышается до 1,78 Па·с.

Необходимо отметить, что сведения о коллоидных свойствах загущающих композиций, используемых в настоящие времена при крашении, практически отсутствуют, что обясняется сложностью состава композиций и слабой изученностью химического строения и структуры таких загустителей. Учитывая вышеизложенное, изучение изменения термодинамических параметров в процессе образования загущающих композиций имеет не только практическое значение, но и в теоретическом плане играет исключительную роль при исследовании таких полимерных композиционных материалов.

Поэтому при исследовании реакций структурообразования в композициях и устойчивость образовавшихся композитов важное значение придается исследованию термодинамических характеристик: энергии активации, энталпии и энтропии. При изучении влияния изменения концентрации полимера ПВА на термодинамические параметры композиций выявлено, что введение ПВА в состав композиций, содержащей АЭ и ОП-10 препятствует взаимному упорядочению образовавшихся упакованных надмолекулярных образований, что косвенно подтверждается возрастанием энтропии вязкого течения этих систем в отличие от аналогичных полимерных систем (табл.2).

Таблица 2

Влияние содержания ПВА на термодинамические параметры загущающего раствора		ΔG	ΔH	ΔS
Концентрации, %, масс.	ПВА	кДж/моль (при Т=298 К)		
№ компонента				
1	0,5	11,6	10,1	-2,7
2	1,0	14,7	12,3	-1,6
3	1,5	16,2	14,4	-0,3
4	2,0	20,7	17,6	2,8
5	2,5	23,4	21,2	4,6
6	3,0	24,8	23,4	5,7

Из данных табл. 2 видно, что введение водорастворимого ПВА приводит к увеличению энергии Гиббса и энталпии системы. Очевидно, что макромолекулы встраиваются в надмолекулярную структуру водорастворимого

полимера за счет адсорбционного взаимодействия полимерных цепей с поверхностью АЭ. Это ведет к уменьшению молекулярной подвижности в граничном слое и увеличению надмолекулярных структур,

формированию более развитой пространственной сетки в полимерной системе. В результате ее вязкость повышается. Однако при введении ОП-10 в состав композиции вязкость незначительно уменьшается. Это, по-видимому, объясняется частичным уменьшением взаимодействия между ионами.

Величина вязкости зависит от концентрации и размеров макромолекул вводимой ПВА и АЭ. Наблюдаемый

загущающий эффект сохраняется в широком температурном интервале (293-353 К). Повышение вязкости водных растворов композиций при введении ПВА открывает возможность разработки новых загущающих препаратов с пониженным содержанием загущающего материала. Изменение термодинамических параметров вязкого течения ПВА с различным содержанием АЭ приведены в табл.3.

**Таблица 3**  
**Термодинамические характеристики композиции при различной концентрации (%) АЭ. Содержание ПВА и ОП-10 1,5 и 0,5 % соответственно**

Содержание АЭ в растворе, %	Энергия активации вязкого течения, Е, кДж/моль					Теплота активации вязкого течения, ΔН, Дюймоль	Энтропия, (ΔS<0) Дюймоль				
	298	313	333	343	353		298	313	333	343	353
0,5	14,25	13,86	13,64	13,24	13,06	375,16	54,70	52,56	48,30	41,15	39,26
1,0	16,64	16,07	15,72	15,26	14,92	396,80	60,36	56,75	51,84	46,25	41,17
1,5	17,82	17,41	17,20	16,86	16,64	404,25	63,15	60,27	57,15	54,47	52,25
2,0	19,16	18,83	18,36	17,93	17,71	409,16	66,26	64,18	61,72	58,15	55,47
	21,08	20,76	20,27	19,82	19,56	412,23	70,18	67,84	65,14	63,07	60,72

Из данных табл. 3 видно, что энергия активации вязкого течения с повышением содержания АЭ в растворах полимеров повышается. Энергия активации вязкого течения характеризует потенциальный барьер, который необходимо преодолеть, чтобы осуществился переход макромолекулы из состояния плотного клубка в развернутую конформацию. Чем выше значение энергии активации, тем выше когезионные взаимодействия между макромолекулами. Это значит, что полимерная система (ПВА-АЭ-ОП-10), образовавшаяся при добавлении АЭ, характеризуется более сложной и прочной

структурой и по отношению красителя и по отношению связующего. Чем больше АЭ в системе, тем сложнее и прочнее образовавшаяся структура.

Из полученных данных, как и следовало ожидать, введение АЭ в раствор композиции сопровождается повышением энтропии. Согласно второму закону термодинамики, спонтанные процессы происходят в направлении увеличения энтропии. Значит, образование комплексов в растворах ПВА, АЭ и ОП-10 является самопроизвольным процессом, и чем больше ПВА, АЭ и ОП-10 в системе, тем она стабильнее.

#### ЛИТЕРАТУРА:

- Брейтман В.М., Сенахов А.В. Исследование влияния взаимодействия между красителями и загустителями в печатных красках фиксируемого тканью при печати// Изв.вузов. сер. Технологии текстильной пром-сти. – 1970. №4. –с. 100-104.
- Бочаров С.С., Рахимова З.О., Минасев В.Е. Загустители текстильной печати на основе бентонитов. Сб.тездокл. II конгресса химиков-текстильщиков и колористов. Иваново. 17-19 сентября, 1996. с. 65.
- Хвала А., Ангер А. Текстильные вспомогательные вещества. Ч.1, Пер.с нем. М.: Легпром издат. 1991-448 с.
- Чесунова А.Г., Бондарев С.Д. Методические указания к лабораторной работе. Определения вязкости на приборе "Rheotest-2" М.: МТИЛП, 1986, 19с.

**Қалып сұлар:** композиция, көвушқоқын, күкінештириүчі, бүш, аралаш тола, концентрация, термодинамик параметр, тола, сипағыш күчләнниш.  
Ишлаб чындалған композиция көвушқоқынның компоненттердің концентрасиясындағы органическі хамда ПВА да АЭ нынг концентрациялары ортіб боршын билан система көвушқоқынның ортіб боршын күзатылды. Шуны ҳысабында яратылған полимер композиция узок мұддат сақланғанда баркарор бўлди, бу эса технология жарадаи учун мұхым фактор ҳисобланады.

**Ключевые слова:** композиция, вязкость, загуститель, крахмал, смесевые волокна, концентрация, термодинамические параметры, волокна, напряжение сдвига.

Исследована вязкость разработанной композиции в зависимости от концентрации компонентов и установлено, что увеличение концентрации ПВА и АЭ способствуют повышению вязкости системы. Благодаря чему разработанная полимерная композиция становится устойчивой при длительном хранении, что является важным фактором с технологической точки зрения. Изучено изменение термодинамических параметров в процессе образования загущающих композиций.

**Key words:** composition, viscosity, thickener, starch, blended fiber, concentration, thermodynamic parameters, fibers, shear stress.

The viscosity of the developed composition was studied depending on the concentration of the components and it was found that an increase in the concentration of PVA and AE promotes an increase in the viscosity of the system. Because of this, the developed polymer composition becomes stable during long-term storage, which is an important factor from a technological point of view. The change in thermodynamic parameters during the formation of thickening compositions was studied.

Шабарова Умиди Нуртураджановна - старший преподаватель Карабинского инженерно-экономического института  
Амонов Мухтар Рахматович - д.т.н., профессор Бухарского государственного университета  
Муратова Гулсара Сандыкова - преподаватель Бухарского государственного университета  
Каримова Диловар Рустамовна - преподаватель Бухарского государственного университета

УДК 677.023.75.028

## РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ ЗАГУЩАЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ

Г.Э. Эшдавлатова, М.Р. Амонов, К.А. Рашинов, Н.Р. Очилова

Для печати смесевых текстильных материалов активными красителями из отечественных текстильных предприятий нельзя применять крахмал в качестве загустителя. Это объясняется тем, что при печатании с крахмальными гидрогелеми получаются низкие значения степеней фиксации красителя в результате химического связывания красителя загустителем, т.е. с крахмалом и, как следствие, образование трудноудаляемых плёнок, что в значительной степени усложняет технологические процессы промывки напечатанных тканей[1-3].

В связи с этим, представляют интерес разработки технологии нового состава загущающих композиций для печатания смесевых тканей на основе хлопковой и нитронных волокон. Из данных, приведенных на рис. 1, видно, что введение в состав готового 6,0 % окисленного крахмала, 1 % ПАА и 1,5 % К-4 (относительно к массе общего раствора) позволяет получить более вязкую печатную краску, чем без добавки. Причиной высокой вязкости, по нашему мнению, является дополнительное образование надмолекулярных структур при помощи водородных и межмолекулярных связей между функциональными группами ОК, ПАА и К-4. Каждый тип связей вносит свой вклад в повышение устойчивости структуры клейстера

окисленного крахмала.




Рис.1. Влияние добавок – полимеров на динамическую вязкость окисленного крахмала получаемых печатных составов

1 – без добавок; 2 – 1,0 % ПАА;  
3 – 1,0%ПАА-1,5 % К-4

Выявленная особенность поведения разработанного загущающего состава является очень важной, для достижения необходимой вязкости при работе печатной машины. При этом в данном случае вводимое в состав печатной краски количество загустителя можно сократить на 15-17 % при добавлении окисленного крахмала 1,0 % ПАА и 1,5 % К-4. Проведенный предварительно экономический расчет получения печатных красок на основе 6 %-ной окисленной крахмальной и композиционной (получаемой «горячим» способом) загустки показал, что введение 1,0 % ПАА и 1,5 % К-4 в окисленный крахмальный клейстер в целом позволяет сократить расходы производства при

ДЕКАБРЬ	№ 4(88)	2021
СОДЕРЖАНИЕ		
<b>1. Химия и физикохимия композиционных материалов и нанокомпозитов</b> Э.С. Хусаинов, Ж.С. Шукурев, А.С. Тоганиаров, Б.А. Ахмедов, С. Тухтаев. Н <sub>3</sub> РО <sub>2</sub> -CO(NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> -NH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH - H <sub>2</sub> O системасидо компоненттарнинг зурунлигини ўрганини..... Д.Я. Юлдашев, Х.И. Кодиров, Т.Т. Сафаров, М.Х. Азимова, Да. Икрамова. Изучение некоторых серасодержащих композиционных соединений в качестве ускорителей серной вулканизации..... Б.И. Толибов, А.С. Хасанов. Теоретические основы и анализ опытов по исследованию механизмов образования окислов при окислительном обжиге сульфидов молибдена..... S.T. Yulchueva, Z.A. Smanova. Sorption-spectroscopic possibilities of copper (II) ions using immobilized organic reagents. 11 Б.И. Толибов, А.С. Хасанов. Исследование механизмов окислительного обжига промпродуктов молибденового производства..... Х.Х. Кулбанова, Х.Х. Турсаев, О.Ш. Вафьев. Эпоксидланган кунгабоқар ёғининг тетрабутилтитанат иштирокида полиэкарбонат синтези..... Ф.Ф. Хомидов, З.Р. Кодирова, Х.Л. Усманова, Ш.М. Ниязова, У.А. Кадирова. Магний алюминаттарнинг золь- гель синтезида кристалл фаза хосил бўлдиши кинетики..... М.С. Ходжаев, А.Ш. Ключников, Х.Ж. Кузинев. Радикальная сополимеризация N-морфолин-2-хлор-изопропилякрилата с акриловой кислотой и кинетические параметры спонтанной полимеризации..... М.Т. Алиева, Н.Р. Холтурасека, Г.А. Икрамирова. Конформационные изменения лизозина в различных растворителях..... Г.Б. Сидрасуллина, Н.Т. Киттаев, Х.И. Ахбараев. Синтез и физико-химические свойства активного в видимом диапазоне света фотокатализатора O-g-C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ..... <b>2. Физико-механика и трибология композиционных материалов</b> А.П. Ласковинев, А.Г. Авиносевич, М.И. Маркевич, В.И. Журавлева, И.М. Чекан. Воздействие лазерного излучения на композиционные материалы на основе липсовых тканей и углерода..... В.Т. Бердяяров, Sh.T. Кюйиев. Thermodynamic analysis of reduction of oxidized copper compounds in a slag phase..... Б.Ф. Мухамединов, И.И. Жураев, К.Ш. Хамраев, А.Т. Умраков. Термостабилизация поливинилфторида производными актилены..... А.М. Эминов, И.Р. Байжанов, Ю.К. Жуманов, М.Т. Боймуродова, И. Руматов, С. Ваккасов. Полевой шпат и его роль в процессе образования структуры алмосиликатной керамики..... С.Т. Парманов, Ш.М. Шакиров, К.А. Шарипов. Композиционные материалы из язвистой абразивной силициевого аскорбида..... Ш.Н. Туребов, А.С. Хасанов, А.Н. Шодинев. Исследование процесса выплавки стали и восстановления в них изнади..... Ф.Р. Норхужаев, А.А. Мухамедов, А.М. Тенрабоев, Р.Ф. Норхужаева. Работа технологий упрочнения режущих сегментов аппаратов сельскохозяйственных машин..... З. Мусабеков, Х. Раҳмонов. Процесс повышения микротвердости покрытия и определение распределения диаметров напыляемых частиц металла, применяемых для порошковой проволоки..... <b>3. Разработка и технологии получения композиционных материалов</b> У.Н. Шабарова, М.Р. Амиров, Г.С. Муратова, Д.Р. Каршиева. Исследование и разработка состава загущающих композиций для крашения тканей на основе смесевых волокон..... Г.Э. Эндалатова, М.Р. Амиров, К.А. Равшанов, Н.Р. Очилова. Разработка печатного состава на основе загущающей композиции..... К.К. Сайдуллаев, А.И. Калиров, У.М. Тураналиев. Получение макрокристаллической целлюлозы из отходов хлопкоочистительной промышленности..... И.Р. Бойжанов, А.М. Энинов, К.Ф. Талжанев, Ф.А. Отажев, Х.Ф. Манаринова. Разработка составов композиционного клинкерного кирпича на основе обогащенной ходжакульской глины и квари-полевошпатовых песков..... Г.Х. Раҳматова, С.Х. Хасанова, Ш.Х. Шаманов. Разработка химической отделки шелко-антроновой ткани..... А. Марданов, М. Абдувалинова, Э. Этамбердиев. Макадилли киондзи когозсизини композиционные материалы олиш..... Да. Хазратова, Г.А. Икрамирова. Интенсификация процесса крашения хлопкошелковых тканей на основе лизозина водорасторовыми красителями..... Н.А. Дадамухамедова, М.Х. Ахмадзянова, М.Т. Абдумалинова, А.С. Тоганиаров, С. Тухтаев. Получение новых композиционных комплексодействующих дефолиантов на основе диварбимидохлората натрия и димоногидрооктанамина лимоннокислого..... С. Ходжаева, А. Ибраимов, С. Каримов. Получение обувных клеевых смесей на основе эластополимерных композиций..... А.М. Сайназаров, [А.А. Юспилдинов], Б.Т. Курбашов, А.А. Абдулжабаров, А.И. Бекбулатов. Технология фасельной плавки медного сырья и её роль в мировом производстве меди..... Х.Ш. Бутаев, О.Ю. Ариналжанов, Х.И. Калиров, С.М. Турабжанов. Технология получения 1,1,3- тригексибутилала и применение композиции в качестве октаномодифицирующих добавок..... Р. Сайфуллинев, К.Д. Мирсанова, Ш.М. Миркамилов. Получение хлопковой целлюлозы многостадийным использованием промывочных вод..... А.Г. Икремов. Разработка новых эффективных композиционных материалов для машиностроения..... 		